

CARINA BLACKOUT COLOR



CARINA BLACKOUT COLOR



REVERSO AL TONO



CARINA BLACKOUT COLOR

USO RECOMENDADO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
COMPOSICIÓN	100% POLYESTER
ANCHURA TEJIDO	200-240 cm
PESO TOTAL	305g/m ²
RESISTENCIA AL FUEGO	-----
ESPESOR	0,49mm
MANTENIMIENTO	LIMPIAR CON PAÑO HUMEDO
FACTOR DE APERTURA	OPACO







Technische Daten / Technical specification



40785



70707



70807

Artikel Article	Carina Blackout Color 40785		
Breite Width		200 cm 79"	
Trägermaterial Basic material	100 % Polyester 100 % polyester		
Gewicht ca. Weight approx.	EN 12127	240 - 305 g/m ² 7,1 - 9,0 oz/yd ²	
Warendicke ca. Thickness approx.	EN ISO 5084	0,44 - 0,49 mm 0,017 - 0,019"	
Lichtechtheit (Fensterseite) Light fastness (window side)	EN ISO 105 - B02	min. 5-6	
Feuchtraumeignung Suitable for moist atmosphere	ja yes		
Verarbeitungshinweis Manufacturing guidance	kalt schneidbar to cut with cold knife		
Rollenlänge ca. Roll length approx.	30 m 33 yd		
Pflegehinweis Care instruction	feucht abwischbar spongeable		

Visuelle und thermische Faktoren / Optical and thermal factors

Farbe colour	visuelle Faktoren / optical factors							thermische Faktoren / thermal factors								
	Textil fabric						Klassifizierung classification				Textil fabric				Textil + Verglasung fabric + glazing	
	sichtbares Licht (%) visible light (%)						Blendschutz glare control	Sichtschutz bei Nacht night privacy	Sichtkontakt nach außen visual contact	Tageslicht- nutzung daylight utilisation	solare Strahlung (%) solar radiation (%)				Verglasung E glazing E g=0,55 U _g =0,8	
T _v	R _v	A _v	T _{v,n-n}	T _{v,n-dif}	R _a	T _s					R _s	A _s	T _{UV}	g _{tot}	Klasse class	
0	57	43	0,0	0,0	0	4	4	0	0	0	56	44	0	0,37	1	1
0	16	84	0,0	0,0	36	4	4	0	0	0	27	73	0	0,46	1	1
0	9	91	0,0	0,0	0	4	4	0	0	0	11	89	0	0,50	0	0
0	16	84	0,0	0,0	50	4	4	0	0	0	20	80	0	0,48	1	1
0	21	79	0,0	0,0	50	4	4	0	0	0	18	82	0	0,48	1	1
0	55	45	0,0	0,0	39	4	4	0	0	0	49	51	0	0,39	1	1
0	64	36	0,0	0,0	30	4	4	0	0	0	58	42	0	0,37	1	1
0	68	32	0,0	0,0	33	4	4	0	0	0	60	40	0	0,36	1	1
0	11	89	0,0	0,0	45	4	4	0	0	0	18	82	0	0,48	1	1
0	6	94	0,0	0,0	19	4	4	0	0	0	6	94	0	0,52	0	0
0	42	58	0,0	0,0	0	4	4	0	0	0	37	63	0	0,43	1	1
0	9	91	0,0	0,0	25	4	4	0	0	0	9	91	0	0,51	0	0
0	63	37	0,0	0,0	40	4	4	0	0	0	57	43	0	0,37	1	1
0	39	61	0,0	0,0	0	4	4	0	0	0	35	65	0	0,43	1	1
0	35	65	0,0	0,0	5	4	4	0	0	0	44	56	0	0,41	1	1
0	15	85	0,0	0,0	43	4	4	0	0	0	29	71	0	0,45	1	1
0	48	52	0,0	0,0	42	4	4	0	0	0	46	54	0	0,40	1	1
0	26	74	0,0	0,0	36	4	4	0	0	0	41	59	0	0,42	1	1
0	9	91	0,0	0,0	23	4	4	0	0	0	15	85	0	0,49	1	1
0	16	84	0,0	0,0	44	4	4	0	0	0	17	83	0	0,49	1	1
0	80	20	0,0	0,0	0	4	4	0	0	0	68	32	0	0,34	2	2
0	16	84	0,0	0,0	33	4	4	0	0	0	32	68	0	0,44	1	1

Die Daten werden nach EN 410:2011 und EN 14500:2021 berechnet. Angaben zu g_{tot} werden nach EN ISO 52022-1:2017 mit Dreifachverglasung Typ E (g=0,55; U_g=0,8) definiert. Andere Verglasungen können auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.
Data is measured according to EN 410:2011 and EN 14500:2021. Calculations of g_{tot} are defined according to EN ISO 52022-1:2017 using triple glazing type E (g=0,55; U_g=0,8). Other glazing types can be calculated on request.

Klassifizierungen: 0 (sehr geringe Wirkung), 1 (geringe Wirkung), 2 (mäßige Wirkung), 3 (gute Wirkung) und 4 (sehr gute Wirkung) beziehen sich auf EN 14501:2021.
Classifications: 0 (very little effect), 1 (little effect), 2 (moderate effect), 3 (good effect) and 4 (very good effect) refer to EN 14501:2021.

Die Angaben in diesem Dokument basieren auf derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie sind Durchschnittswerte und können in der handelsüblichen Toleranz nach oben und unten abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.
The information provided in this document are based on current knowledge and experience. They are based on average values and may deviate within the standard tolerance limits. Subject to technical modifications.

Produktzertifikate und Garantien Product certificates and guarantees



Die Angaben befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Verarbeiters.
The specifications do not exempt processors from carrying out own tests and trials as further handling and processing may show significant effects on our products. Application, utilization and processing of products are beyond our control and are therefore the sole responsibility of the processors.

