


EMIN



Composición	36% Fibra de vidrio - 64% PVC		
Clasificación respecto al fuego, al humo y otros informes de pruebas*	M2 (F) - NFP 92 503 FR (USA) - NFPA 701 BS (GB) - 5867		
Salud, seguridad	Greenguard®: Garantía de la calidad del aire interior (POV) Resistencia a las bacterias: Más de 99% de bacterias destruidas - ASTM E 2180		
Coefficiente de apertura	5%		
Bloqueo de rayos UV	Hasta un 94%		
Ancho	250 cm		
Peso/m²	400 g ± 5% - ISO 2286 - 2		
Grosor	0,50 mm ± 5% - ISO 2286 - 3		
Resistencia mecánica	Rotura	Desgarro	Plegado
Urdimbre	> 170 daN/5 cm	≥ 5 daN	≥ 70 daN/5 cm
Trama	> 170 daN/5 cm	≥ 4 daN	≥ 70 daN/5 cm
	ISO 1421	EN 1875-3	ISO 1421**
Alargamiento (urdimbre y trama)	< 5% - ISO 1421		
Solidez de los colores a la luz (escala de 8)	7/8 - ISO 105 B02		
Acondicionamiento	Rollos de 33 metros		
Confección	Pestaña de consejos sobre pedido		